

Испытательная лаборатория «Тест-контроль»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года

Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена, 3Б

Утверждаю:

Начальник лаборатории




А.Ф. Пинкин
30.09.2025 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 006/Н-30/09/25 от 30.09.2025 года

Заказчик испытаний, адрес заказчика ¹	ООО "Геомайн". Адрес: РОССИЯ, 119296, г. Москва, ул. Вавилова, д. 56, кв. 27
Наименование объекта испытаний ¹	Керновые ящики, торговая марка «Геомайн»
Изготовитель ¹	ООО "Геомайн". Адрес: РОССИЯ, 119296, г. Москва, ул. Вавилова, д. 56, кв. 27
План (метод) отбора образцов ¹	Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020, акт отбора образцов № 006/Н-30/09/25
Идентификационный номер образца	№ 006/Н-30/09/25
Испытания проведены на соответствие требованиям	ГОСТ 33746— 2016 «Ящик полимерные многооборотные. Общие технические условия»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Инженер-испытатель: П.С. Попов

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Масса ящиков и крышек	ГОСТ 33746-2016	должна соответствовать требованиям технической документации на ящики для конкретных видов продукции. Предельное отклонение массы устанавливаются в технической документации на ящики для конкретных видов продукции, но не более $\pm 5\%$.	Соответствует требованию
Края ящиков и крышек	ГОСТ 33746-2016	должны быть ровными, без технологических дефектов и механических повреждений. Следы от литников и толкателей формы не должны иметь острых (режущих, колющих) краев. Не допускается выступание литника над опорной поверхностью ящика.	Соответствует требованию
На внутренней поверхности ящика высота или глубина следов от формующего инструмента	ГОСТ 33746-2016	должна быть не более 2 мм	1 мм
Высота сбрасывания, мм	ГОСТ 33746-2016	1000	1000

¹ Информация предоставлена заказчиком

Испытательная лаборатория «Тест-контроль»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года

Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена,
3Б

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Удельная ударная вязкость по Шарпии (после выдержки при -60°C)	ГОСТ 4647	30-80	78
Испытание на удар целых ящиков: при падении с высоты 1,5 м	ГОСТ 4647	-	Без разрушения
Испытание на удар целых ящиков: динамическая нагрузка (100кг)	ГОСТ 4647	-	Без разрушения
Испытание на удар целых ящиков: при падении с высоты 5 м	ГОСТ 4647	-	Без разрушения

Примечания:

1. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания. Результаты испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.
3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ